

材料番号 EN-JS1049

EN-GJS-400-18U-LT

材料番号 EN-JS1049

化学成分、機械的・物理的特性値、および 4 地域にわたる 5 件の規格名称。

密度	他規格での名称	特性値
7.85 g/cm ³	5 4 地域	1 収録

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

5 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ	2	フランス	1
EN-GJS-400-18U-LT	din-en	FGS 370-17	afnor
GGG-40.3	din-en	スウェーデン	1
イギリス	1	07 17-12	ss
SNG 370	bs		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

EN-GJS-400-18U-LT に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JS1049	2026/09/11