

材料番号 EN-JS1082

EN-GJS-500-7U

材料番号 EN-JS1082

化学成分、機械的・物理的特性値、および 21 地域にわたる 29 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 29 21 地域	特性値 1 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態・4 件

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	500	320	7	—
GOST 7293-85	—	—	—	153–245

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

29 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

アメリカ合衆国3		国際1	
65-45-12	aisi-sae	500-7	iso
70-50-05	aisi-sae		
80-55-06	aisi-sae	日本1	
ヨーロッパ2		FCD500	jis
EN-GJS-500-7U	din-en	中国1	
GGG-50	din-en	QT500-7	gb
イギリス2		スウェーデン1	
500/7	bs	07 27-02	ss
SNG 500	bs		
ロシア / CIS2		チェコ1	
VCH50	gost	422305	csn
B450	gost	ラテンアメリカ1	
イタリア2		FMNP55005	copant
GS 500	uni	ハンガリー1	
GS500-7	uni	GoV50	msz
ポーランド2		オーストラリア / ニュージーランド1	
ZS5002	pn	500-7	as-nzs
Zs5007	pn		
オーストリア2		ブルガリア1	
GGG500	onorm	500-2	bds
SG50	onorm		
フランス1		ベルギー1	
FGS 500-7	afnor	FNG50-7	nbn
スペイン1		オランダ1	
FGE 50-7	une	GN50	nen
		フィンランド1	
		GRP500	sfs

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

EN-GJS-500-7U に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JS1082	2026/08/22