

材料番号 EN-JS1060

EN-GJS-600-3

材料番号 EN-JS1060

化学成分、機械的・物理的特性値、および 21 地域にわたる 32 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 32 21 地域	特性値 1 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態・4 件

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	—
GOST 7293-85	—	—	—	192–277

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

32 件の名称 · うち 3 件は同一と確認

ヨーロッパ	3	スペイン	1
EN-GJS-600-3 本鋼種固有の名称	din-en	FGE60-2	une
GGG-60 本鋼種固有の名称	din-en		
Grade 600/3 本鋼種固有の名称	din-en	国際	1
		600-3	iso
イギリス	3	中国	1
600/3	bs	QT600-3	gb
600/7	bs		
SNG 600	bs	スウェーデン	1
		07 32-03	ss
アメリカ合衆国	2	チェコ	1
80-55-06	aisi-sae	422306	csn
80-60-03	aisi-sae		
フランス	2	ラテンアメリカ	1
FGS 600-3	afnor	FMNP65003	copant
FGS600-2	afnor		
日本	2	ハンガリー	1
FCD60	jis	GoV60	msz
FCD600	jis		
ロシア / CIS	2	オーストラリア / ニュージーランド	1
VCH60	gost	600-3	as-nzs
B460	gost	ブルガリア	1
		600-2	bds
イタリア	2	ベルギー	1
GS600-2	uni	FNG60-2	nbn
GS600-3	uni		
ポーランド	2	オランダ	1
Zs60003	pn	GN60	nen
ZS6002	pn		
オーストリア	2	フィンランド	1
GGG600	onorm	GRP600	sfs
SG60	onorm		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

EN-GJS-600-3 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート

材料ページを見る

材料検索

すべての材料を検索

材料番号

EN-JS1060

発行

2026/09/08