

材料番号 EN-JS1102

EN-GJS-700-2U

材料番号 EN-JS1102

化学成分、機械的・物理的特性値、および 22 地域にわたる 37 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 37 22 地域	特性値 1 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態・4 件

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	700	420	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	228–302

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称			37 件の名称・うち 2 件は同一と確認		
ロシア / CIS			フランス		
PK70	gost	10	FGS 700-2	afnor	1
R12MF5-MP	gost		国際		
VCH70	gost		700-2		
BЧ70	gost		日本		
ДМ70-МП	gost		FCD700		
ПК70-6.0	gost		イタリア		
ПК70-6.4	gost		GS 700-2		
ПК70-6.8	gost		スウェーデン		
ПК70-7.4	gost		07 37-01		
P12MΦ5-МП	gost		チェコ		
ヨーロッパ			422307		
EN-GJS-700-2U 本鋼種固有の名称	din-en	2	ラテンアメリカ		
GGG-70 本鋼種固有の名称	din-en		FMNP70002		
イギリス			ハンガリー		
700/2	bs		GoV70		
SNG 700	bs		オーストラリア / ニュージーランド		
スペイン			700-2		
FGE70-2	une		ルーマニア		
FGS 70-2	une		FGN70-3		
中国			ブルガリア		
QT700-18	gb	2	700-2		
QT700-2	gb		ベルギー		
ポーランド			FNG70-2		
Zs70002	pn		オランダ		
ZS7002	pn		GN70		
オーストリア			フィンランド		
GGG700	onorm	2	GRP700		
SG70	onorm				
アメリカ合衆国					
100-70-03	aisi-sae	1			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

EN-GJS-700-2U に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JS1102	2026/09/08