

GGL-NiCuCr 15 6 3

材料番号 0.6656

密度	他規格での名称	特性値
7.85 g/cm ³	2 2 地域	8 収録

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄—残部であり、いかなる規格にも記載されません—69% ● Ni—15.5% ● Cu—6.5% ● C—3% ● 微量元素・不純物・6%

対数スケール（0.01%～100%）— ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

2 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ		1	アメリカ合衆国		1
GGL-NiCuCr 15 6 3	本鋼種固有の名称	din-en	F41001	本鋼種固有の名称	uns

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

GGL-NiCuCr 15 6 3 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	0.6656	2026/09/08