

材料番号 EN-JS1060

Grade 600/3

材料番号 EN-JS1060

EN-GJS-600-3 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 21 地域にわたる 32 件の規格名称。

密度	他規格での名称	特性値
7.85 g/cm ³	32 21 地域	1 収録

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。
--

機械的性質

1 状態 ・ 4 件

状態 ・ 寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	600	370	3	–
GOST 7293-85	–	–	–	192–277

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

32 件の名称 ・ うち 3 件は同一と確認

ヨーロッパ		3	スペイン		1
EN-GJS-600-3	本鋼種固有の名称	din-en	FGE60-2		une
GGG-60	本鋼種固有の名称	din-en			
Grade 600/3	本鋼種固有の名称	din-en	国際		1
イギリス		3	600-3		iso
600/3		bs	中国		1
600/7		bs	QT600-3		gb
SNG 600		bs			
アメリカ合衆国		2	スウェーデン		1
80-55-06		aisi-sae	07 32-03		ss
80-60-03		aisi-sae	チェコ		1
フランス		2	422306		csn
FGS 600-3		afnor	ラテンアメリカ		1
FGS600-2		afnor	FMNP65003		copant
日本		2	ハンガリー		1
FCD60		jis	GoV60		msz
FCD600		jis			
ロシア / CIS		2	オーストラリア / ニュージーランド		1
VCH60		gost	600-3		as-nzs
B460		gost	ブルガリア		1
イタリア		2	600-2		bds
GS600-2		uni	ベルギー		1
GS600-3		uni	FNG60-2		nbn
ポーランド		2	オランダ		1
Zs60003		pn	GN60		nen
ZS6002		pn			
オーストリア		2	フィンランド		1
GGG600		onorm	GRP600		sfs
SG60		onorm			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

Grade 600/3 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	EN-JS1060	2026/08/21