

材料番号 1.0455 · クラス 1.0

GS 240

材料番号 1.0455


化学成分、機械的・物理的特性値、および 3 地域にわたる 5 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 5 地域	特性値 11 収録
-------------------------------------	------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 96.8 % ● Mn — 1.2 % ● Si — 0.6 % ● Ni — 0.4 % ● 微量元素・不純物・1%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・℃

予測 AE3 816 °C	予測 AE1 721 °C	予測 ACM 460 °C	予測 BS 561 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

5 件の名称・うち 1 件は同一と確認

ヨーロッパ	2	中国	2
GS 240 本鋼種固有の名称	din-en	ZG230-450	gb
ZGD270-480	din-en	ZGD270-480	gb
		チェコ	1
		11474	csn

ご利用にあたって。 本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0455	2026/09/02