

材料番号 EN-JM1030

## GTW-40-05

材料番号 EN-JM1030

EN-GJMW-400-5 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 2 件の規格名称。

|                                     |                          |                    |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 他規格での名称<br><b>2</b> 1 地域 | 特性値<br><b>1</b> 収録 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|

## 化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

## 物理的性質

1 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

## 各規格での名称

2 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| ヨーロッパ         | 2                  |
| EN-GJMW-400-5 | 本鋼種固有の名称<br>din-en |
| GTW-40-05     | 本鋼種固有の名称<br>din-en |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

### GTW-40-05 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

|              |           |           |            |
|--------------|-----------|-----------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号      | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | EN-JM1030 | 2026/08/21 |