

材料番号 1.0556 ・ クラス 1.0

材料番号 1.0556

H 400 LA としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および3地域にわたる9件の規格名称。

密度	他規格での名称	特性値
7.85 g/cm³	9 3 地域	9 収録


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄—残部であり、いかなる規格にも記載されません—97.5% ■ Mn—1.6% ■ Si—0.5% ■ Ti—0.2% ■ 微量元素・不純物・0.3%

対数スケール（0.01 %～100 %） — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態・3 件

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
Sheet/Strip	590	355	17-18

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

9 件の名称・うち 6 件は同一と確認

ヨーロッパ		4	アメリカ合衆国		4
H 400 LA	本鋼種固有の名称	din-en	Gr.60		aisi-sae
HC 420 LS	本鋼種固有の名称	din-en	A1008	本鋼種固有の名称	astm
HC420LA		din-en	A1011 Grade 55 Class 1	本鋼種固有の名称	astm
ZStE 420	本鋼種固有の名称	din-en	A1011 Grade 55 Class 2	本鋼種固有の名称	astm
			日本		1
			SPFC590		jis

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

HC 420 LS に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.0556	2026/09/12