

材料番号 1.8776 · クラス 1.8

# L555Q0

材料番号 1.8776

化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 1 件の規格名称。

|                        |         |      |
|------------------------|---------|------|
| 密度                     | 他規格での名称 | 特性値  |
| 7.85 g/cm <sup>3</sup> | 1 地域    | 1 収録 |

## 化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

## 物理的性質

1 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

## 各規格での名称

1 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

|                 |        |
|-----------------|--------|
| ヨーロッパ           | 1      |
| L555Q0 本鋼種固有の名称 | din-en |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

L555Q0 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |        |            |
|--------------|-----------|--------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号   | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | 1.8776 | 2026/09/11 |