

材料番号 2.4066 · クラス 2.4

Ni 99,2

材料番号 2.4066

化学成分、機械的・物理的特性値、および 10 地域にわたる 43 件の規格名称。

密度	他規格での名称	特性値
8.85 g/cm ³	43 10 地域	10 収録

化学成分

質量分率 (%)

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	8.85	g/cm ³

各規格での名称

43 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

アメリカ合衆国		14	中国		4
N02100	uns		H02200		gb
N02200	uns		H02201		gb
N02201	uns		NS5200		gb
B160	astm		NS5201		gb
B161	astm		ヨーロッパ		2
B162	astm		Ni 99,2	本鋼種固有の名称	din-en
B163	astm		S-Ni 99,2	本鋼種固有の名称	din-en
B366	astm		イギリス		2
B564	astm		NA 11		bs
B725	astm		NA 12		bs
B730	astm		フランス		2
B751	astm		Ni-01		afnor
B775	astm		Ni-02		afnor
B829	astm		アメリカ合衆国 / 航空宇宙		2
国際		10	5533		ams
C-Ni99	iso		5553		ams
C-Ni99-HC	iso		ロシア / CIS		2
N5	iso		NP2		gost
NC2100	iso		NP4		gost
NC2100-HC	iso		ポーランド		1
Ni99,0	iso		L210H21		pn
Ni99.0/LC	iso				
NW2200	iso				
NW2201	iso				
stop odlewany	iso				
日本		4			
NLCB	jis				
NLCP	jis				
NNCB	jis				
NNCP	jis				

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

Ni 99,2 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	2.4066	2026/08/27