

材料番号 2.4060 · クラス 2.4

Ni 99,6

材料番号 2.4060


化学成分、機械的・物理的特性値、および 4 地域にわたる 17 件の規格名称。

密度	他規格での名称	特性値
8.89 g/cm³	17 4 地域	10 収録

化学成分

質量分率 (%)

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	8.89	g/cm³

各規格での名称

17 件の名称 ・ うち 1 件は同一と確認

アメリカ合衆国	13	アメリカ合衆国 / 航空宇宙	2
N02200	uns	5533	ams
N02201	uns	5553	ams
B 160	astm		
B 161	astm	ヨーロッパ	1
B 162	astm	Ni 99,6 本鋼種固有の名称	din-en
B 163	astm		
B 366	astm	イギリス	1
B 546	astm	HR10	bs
B 725	astm		
B 730	astm		
B 751	astm		
B 829	astm		
B775	astm		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

Ni 99,6 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	2.4060	2026/08/28