

材料番号 2.4638 · クラス 2.4

NiCr20Mo14W

材料番号 2.4638

EL-NiCr21Mo14W としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 2 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 2 1 地域	特性値 13 収録
-------------------------------------	--------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 8.1% ● Ni — 49% ● Cr — 21.3% ● Mo — 13.5% ● 微量元素・不純物 — 8.2%

対数スケール (0.01%~100%) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni。

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

2 件の名称・うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ	2	
EL-NiCr21Mo14W	本鋼種固有の名称	din-en
NiCr20Mo14W	本鋼種固有の名称	din-en

ご利用にあたって。 本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

お問い合わせを始める

NiCr20Mo14W に関するお問い合わせ [お問い合わせを始める](#)

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	2.4638	2026/09/08