

材料番号 NI 6617

NiCr22Co12Mo9

材料番号 Ni 6617

化学成分、機械的・物理的特性値、および 3 地域にわたる 6 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 6 3 地域	特性値 15 収録
-------------------------------------	--------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 7.6% ■ Ni — 44% ■ Cr — 22% ■ Co — 12.5% ■ 微量元素・不純物・13.9%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

6 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

アメリカ合衆国 / 航空宇宙		3	アメリカ合衆国	2
5887	ams		N06617 本鋼種固有の名称	uns
5888	ams		B 166	astm
5889	ams			
			ヨーロッパ	1
			NiCr22Co12Mo9 本鋼種固有の名称	din-en

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

NiCr22Co12Mo9 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	Ni 6617	2026/09/10