

材料番号 1.8813 ・ クラス 1.8

# S355G10+N

材料番号 1.8813

S355G10+M としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 6 件の規格名称。

|                                     |                          |                     |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 他規格での名称<br><b>6</b> 2 地域 | 特性値<br><b>15</b> 収録 |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|

## 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 96.4 %   ● Mn — 1.7 %   ● Ni — 0.7 %   ● Si — 0.4 %   ● 微量元素・不純物・0.9%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・℃

|                  |                  |                  |                 |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 予測 AE3<br>822 °C | 予測 AE1<br>707 °C | 予測 ACM<br>364 °C | 予測 BS<br>552 °C |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|

物理的性質

1 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

各規格での名称

6 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

|                    |        |            |    |
|--------------------|--------|------------|----|
| ヨーロッパ              | 4      | ノルウェー      | 2  |
| S355G10            | din-en | Y20S355M4z | ns |
| S355G10+M 本鋼種固有の名称 | din-en | Y20S355N4z | ns |
| S355G10+N 本鋼種固有の名称 | din-en |            |    |
| Y20S355N4z         | din-en |            |    |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

S355G10+N に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |        |            |
|--------------|-----------|--------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号   | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | 1.8813 | 2026/09/06 |