

材料番号 1.8900 ・ クラス 1.8

StE 380

材料番号 1.8900

S380N としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および5地域にわたる7件の規格名称。

密度	他規格での名称	特性値
7.85 g/cm³	7 5 地域	15 収録

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄—残部であり、いかなる規格にも記載されません—96% ● Mn—1.4% ● Ni—1% ● Si—0.4% ● 微量元素・不純物・1.3%

対数スケール (0.01 % ~ 100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算 ・ °C

予測 AE3 803 °C	予測 AE1 705 °C	予測 ACM 436 °C	予測 BS 537 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

7 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ	3	イギリス	1
1.8900	din-en	4360 55 E	bs
S380N 本鋼種固有の名称	din-en		
StE 380 本鋼種固有の名称	din-en	イタリア	1
		FeE390KG	uni
アメリカ合衆国	1	スウェーデン	1
A572-60	aisi-sae	2145	ss

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

StE 380 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.8900	2026/08/21