

X12CrNiWTiB16-13

材料番号 1.4962

化学成分、機械的・物理的特性値、および1地域にわたる2件の規格名称。


密度	他規格での名称	特性値
7.85 g/cm³	2 1 地域	11 収録

質量分率 (%)

Element	Symbol	Color
Iron	Fe	Grey
Chromium	Cr	Blue
Nickel	Ni	Teal
Tungsten	W	Purple

● 鉄—残部であり、いかなる規格にも記載されません—64.5% ● Cr—16.5% ● Ni—13.5% ● W—2.8% ● 微量元素・不純物・2.7%

対数スケール（0.01 %～100 %） — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません。不足元素: Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

2 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ	2
X12CrNiWTi16-13	本鋼種固有の名称 din-en
X12CrNiWTiB16-13	本鋼種固有の名称 din-en

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

X12CrNiWTiB16-13 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4962	2026/09/06