


X14CrS17

材料番号 1.4019

密度	他規格での名称	特性値
7.85 g/cm³	17 4 地域	8 収録

質量分率 (%)

対数スケール（0.01 %～100 %） — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni。

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

17 件の名称 ・ うち 1 件は同一と確認

アメリカ合衆国		14	ヨーロッパ		1
S43020		uns	X14CrS17	本鋼種固有の名称	din-en
430F		aisi-sae	日本		1
51430F		aisi-sae			
A314		astm	SUS 430F		jis
A473		astm	中国		1
A581		astm			
A582		astm	Y1Cr17		gb
A895		astm			
F2281		astm			
F593		astm			
F594		astm			
F738		astm			
F836		astm			
F899		astm			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

X14CrS17 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4019	2026/09/06