

材料番号 1.4935 · クラス 1.4

X20CrMoWV12-1

材料番号 1.4935

化学成分、機械的・物理的特性値、および 4 地域にわたる 16 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 16 4 地域	特性値 11 収録
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



■ 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 84.8 % ■ Cr — 11.8 % ■ Mo — 1 % ■ Mn — 0.6 % ■ 微量元素・不純物・1.9%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の成分は、公表モデルの検証範囲（低合金組成の範囲）を外れているため、ここでは変態温度を予測していません。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

16 件の名称 · うち 5 件は同一と確認

アメリカ合衆国		9	アメリカ合衆国 / 航空宇宙		5
R30155		uns	5532		ams
S42100	本鋼種固有の名称	uns	5655		ams
S42200	本鋼種固有の名称	uns	5769		ams
422	本鋼種固有の名称	aisi-sae	5794		ams
51422		aisi-sae	5795		ams
616	本鋼種固有の名称	aisi-sae	ヨーロッパ		1
661		aisi-sae	X20CrMoWV12-1		din-en
A 565		astm		本鋼種固有の名称	
A176		astm	日本		1
			SUH616		jis

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

X20CrMoWV12-1 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4935	2026/08/27