

材料番号 1.4565 · クラス 1.4

X2CrNiMnMoN25-18-6-5

材料番号 1.4565

化学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 4 件の規格名称。

密度 8 g/cm³	他規格での名称 4 2 地域	特性値 11 収録
----------------------	--------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



■ 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 45.3 % ■ Cr — 25 % ■ Ni — 17.5 % ■ Mn — 6 % ■ 微量元素・不純物・6.2%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の成分は、公表モデルの検証範囲（低合金組成の範囲）を外れているため、ここでは変態温度を予測していません。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	8	g/cm ³

各規格での名称

4 件の名称 · うち 3 件は同一と確認

ヨーロッパ		2	アメリカ合衆国		2
X2CrNiMnMoN25-18-6-5	本鋼種固有の名称	din-en	S34565	本鋼種固有の名称	uns
X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4	本鋼種固有の名称	din-en	S34565		aisi-sae

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

X2CrNiMnMoN25-18-6-5 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4565	2026/09/11