

材料番号 1.2606 · クラス 1.2

X37CrMoW5-1

材料番号 1.2606

化学成分、機械的・物理的特性値、および 8 地域にわたる 11 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 11 8 地域	特性値 10 収録
-------------------------	---------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 89.7 % ● Cr — 5.3 % ● Mo — 1.5 % ● W — 1.3 % ● 微量元素・不純物 — 2.2 %

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

11 件の名称 · うち 3 件は同一と確認

アメリカ合衆国		3	イギリス		1
T20812	本鋼種固有の名称	uns	BH12		bs
A 2		aisi-sae	フランス		
H12	本鋼種固有の名称	aisi-sae	Z35CWDV5		
チェコ		2	afnor		
19571		csn	国際		
19571 PH		csn	X35CrMoV5		
ヨーロッパ		1	日本		
X37CrMoW5-1	本鋼種固有の名称	din-en	SKD62		
			jis		
			セルビア		
			1		
			C4752		
			srps		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

X37CrMoW5-1 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.2606	2026/08/26