

材料番号 1.4035 · クラス 1.4

X45CrS13

材料番号 1.4035

化学成分、機械的・物理的特性値、および 6 地域にわたる 9 件の規格名称。

密度 7.7 g/cm³	他規格での名称 9 6 地域	特性値 7 収録
------------------------	--------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



■ 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 82.7 % ■ Cr — 13.5 % ■ Mn — 2 % ■ Si — 1 % ■ 微量元素・不純物・0.8%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

機械的性質

1 状態・1 件

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	245

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.7	g/cm ³

各規格での名称

9 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

ヨーロッパ		2	アメリカ合衆国		1
X45CrS13	本鋼種固有の名称	din-en	S42080		uns
X46CrS13	本鋼種固有の名称	din-en			
ロシア / CIS		2	フランス		1
40Ch13		gost	Z44C14		afnor
40X13		gost	国際		1
			X40Cr14		iso
ポーランド		2			
4H13		pn			
4H14		pn			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

X45CrS13 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4035	2026/09/07