

材料番号 1.4110 · クラス 1.4

X55CrMo14

材料番号 1.4110

化学成分、機械的・物理的特性値、および 5 地域にわたる 10 件の規格名称。

密度 7.7 g/cm ³	他規格での名称 10 5 地域	特性値 9 収録
------------------------------------	---------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 82.6 % ● Cr — 14 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 % ● 微量元素・不純物・1.4 %

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni。

機械的性質

1 状態・1 件

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	280

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.7	g/cm ³

各規格での名称

10 件の名称・うち 1 件は同一と確認

ロシア / CIS	4	ヨーロッパ	1
50Ch14MF	gost	X55CrMo14	本鋼種固有の名称 din-en
50Ch15MF	gost		
50X14MΦ	gost	スペイン	1
50X15MΦ	gost	F3422	une
フランス	3	ルーマニア	1
Z50CD14	afnor	T40NiCr130	stas
Z50CD15	afnor		
Z50CD15CI	afnor		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

X55CrMo14 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4110	2026/08/21