

材料番号 1.4951 · クラス 1.4

X6CrNi25-20

材料番号 1.4951

化学成分、機械的・物理的特性値、および 7 地域にわたる 34 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 34 7 地域	特性値 9 収録
-------------------------------------	---------------------------	--------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



■ 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 51.6 % ■ Cr — 25 % ■ Ni — 20.5 % ■ Mn — 2 % ■ 微量元素・不純物 — 0.9%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mo。

機械的性質

2 状態・7 件

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	520	205	40	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	187	90	200
SOFT ANNEALED						HB
Soft annealed						192

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

34 件の名称・うち 3 件は同一と確認

アメリカ合衆国		24	アメリカ合衆国 / 航空宇宙		5
S31008		uns	5521		ams
S31009	本鋼種固有の名称	uns	5572		ams
30310S		aisi-sae	5577		ams
310H	本鋼種固有の名称	aisi-sae	5651		ams
310S		aisi-sae	7490		ams
A1012		astm	ヨーロッパ		1
A213		astm	X6CrNi25-20		din-en
A240		astm	本鋼種固有の名称		
A249		astm	イギリス		1
A264		astm	310S31		bs
A276		astm	310S31		bs
A312		astm	国際		1
A314		astm	X6CrNi25-21		iso
A358		astm	X6CrNi25-21		iso
A409		astm	日本		1
A473		astm	SUS310S		jis
A479		astm	SUS310S		jis
A511		astm	中国		1
A554		astm	0Cr25Ni20		gb
A580		astm	0Cr25Ni20		gb
A813		astm			
A814		astm			
A924		astm			
A943		astm			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

X6CrNi25-20 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

[お問い合わせを始める](#)

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4951	2026/09/13