

材料番号 1.4959 · クラス 1.4

X8NiCrAlTi32-20

材料番号 1.4959

X7NiCrAlTi33-21 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 6 地域にわたる 19 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 19 6 地域	特性値 13 収録
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 43.3 % ● Ni — 32 % ● Cr — 20.5 % ● Mn — 1.5 % ● 微量元素・不純物 — 2.7%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mo。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

19 件の名称 · うち 5 件は同一と確認

アメリカ合衆国		7	イギリス		2
Incoloy 800		uns	NA 15		bs
Incoloy 800H		uns	NA 15 H		bs
Incoloy 800HT		uns	フランス		2
N08800		uns	Z10NC32-21		afnor
N08810	本鋼種固有の名称	uns	Z8NC33-21		afnor
N08811		uns	国際		2
N08811		aisi-sae	FeNi32Cr21AlTi		iso
ヨーロッパ		4	NW8800		iso
X7NiCrAlTi33-21	本鋼種固有の名称	din-en	ロシア / CIS		2
X8NiCrAlTi32-20	本鋼種固有の名称	din-en	Ch20N32T		gost
X8NiCrAlTi32-21	本鋼種固有の名称	din-en	EP670 /ChN32T		gost
X8NiCrAlTi33-21	本鋼種固有の名称	din-en			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

X8NiCrAlTi32-20 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4959	2026/09/10