

022Cr25Ni7Mo4N

化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 1 件の規格名称。

弾性率 185 GPa	他規格での名称 1 地域	特性値 15 収録
-----------------------	------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 61.1 % ● Cr — 25 % ● Ni — 7 % ● Mo — 4 % ● 微量元素・不純物・2.9%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の成分は、公表モデルの検証範囲（低合金組成の範囲）を外れているため、ここでは変態温度を予測していません。

