

20Cr15Mn15Ni2N

化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 1 件の規格名称。

他規格での名称 1 地域	特性値 9 収録
-----------------	-------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 66.2 % ● Mn — 15 % ● Cr — 15 % ● Ni — 2.3 % ● 微量元素・不純物・1.5%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mo。

物理的性質

1 件

状態・寸法	E GPa	ALPHA 10 [^] -6/K
20	200	-

状態・寸法	E GPa	ALPHA 10^-6/K
100	194	-
200	186	14.2
300	179	-
400	172	17.6
500	165	-
項目	値	単位
電気抵抗率	700	nΩ・m

各規格での名称

1 件の名称 ・ うち 1 件は同一と確認

中国	1
20Cr15Mn15Ni2N	本鋼種固有の名称 gb

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

20Cr15Mn15Ni2N に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	—	2026/08/19