

52CrMnMoV

52CrMoV4 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 3 地域にわたる 3 件の規格名称。

他規格での名称	特性値
3 地域	10 収録


化学成分

質量分率 (%)



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 96.3 % ● Cr — 1.1 % ● Mn — 0.9 % ● C — 0.5 % ● 微量元素・不純物・1.2%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・°C

予測 AE3 747 °C	予測 AE1 739 °C	予測 ACM 707 °C	予測 BS 508 °C
------------------	------------------	------------------	-----------------

熱処理

3 種の条件

工程	温度	冷却媒体
source joins the operations with + / procedural order		
焼入れ	温度の記載なし	—
焼戻し	温度の記載なし	—
軟化焼なまし	温度の記載なし	—
応力除去焼なまし	温度の記載なし	—

各規格での名称

3 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

ヨーロッパ	1	中国	1
52CrMoV4	din-en	52CrMnMoV 本鋼種固有の名称	gb
国際	1		
52CrMoV4	iso		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

52CrMnMoV に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	—	2026/08/20