

70Mn


化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 1 件の規格名称。

他規格での名称 1 地域	特性値 8 収録
-----------------	-------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.1 % ● Mn — 1.1 % ● C — 0.7 % ● Ni — 0.4 % ● 微量元素・不純物・0.8%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mo。

物理的性質

0 件

状態・寸法	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m·K)	RHO_EL nΩ·m	G GPa
20	210	11.1-20	-	132	81

状態・寸法	E GPa	ALPHA 10^-6/K	LAMBDA W/(m・K)	RHO_EL nΩ・m	G GPa
100	194-200	－	68.66	－	73-200
200	－	12.1	－	－	－
300	185	－	43.54	－	70
400	－	13.5	－	－	－
500	165	－	30.15	－	65
600	－	14.1	－	－	－

熱処理

1 種の条件

工程	温度	冷却媒体
焼ならし	温度の記載なし	－

各規格での名称

1 件の名称 ・ うち 1 件は同一と確認

中国	1
70Mn 本鋼種固有の名称	gb

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

70Mn に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	－	2026/08/20