


# ML15Al

化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 1 件の規格名称。

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 他規格での名称<br>1 地域 | 特性値<br>6 収録 |
|-----------------|-------------|

## 化学成分

質量分率 (%)



## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Cr, Mo。

## 機械的性質

3 状態・6 件

| 状態・寸法 | RM<br>N/mm <sup>2</sup> |
|-------|-------------------------|
| ≤ 12  | ≤ 460                   |
| ≥ 12  | ≤ 460                   |

| 状態・寸法   | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|---------|-------------------------|-------------------------|--------|
| 25 – 25 | 450–750                 | ≥ 260                   | ≥ 14   |
| 状態・寸法   | RM<br>N/mm <sup>2</sup> |                         |        |
| /       | ≤ 450                   |                         |        |

| 熱処理  |         |      | 1 種の条件 |
|------|---------|------|--------|
| 工程   | 温度      | 冷却媒体 |        |
| 焼なまし | 温度の記載なし | —    |        |

| 各規格での名称 |          | 1 件の名称・うち 1 件は同一と確認 |
|---------|----------|---------------------|
| 中国      | 1        |                     |
| ML15Al  | 本鋼種固有の名称 | gb                  |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

ML15Al に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |      |            |
|--------------|-----------|------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号 | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | —    | 2026/08/21 |