

ML30Mn


材料番号 1.1170

化学成分、機械的・物理的特性値、および 16 地域にわたる 44 件の規格名称。

化学成分	質量分率 (%)
------	----------

Element	Relative Abundance (%)
O	46.6
Si	28.2
Al	8.1
Fe	5.0
Ca	4.1
Na	2.8
K	2.6
Mg	2.1
Ti	0.6
H	0.1
C	0.02
N	0.008
P	0.001
S	0.0005
Cl	0.0002
F	0.0001
Br	0.00005
I	0.00001
B	0.000005
R	0.0000005

対数スケール（0.01 %～100 %） — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



予測変態温度 成分から計算・℃

予測 AE3 784 °C	予測 AE1 712 °C	予測 ACM 532 °C	予測 BS 537 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

機械的性質

6 狀態 · 28 件

NORMALIZED			RM N/mm ²	A %	
≤ 16			630	17	
16 – 100			600	18	
100 – 250			570	18	
250 – 500			540	–	
500 – 1000			540	–	
狀態・寸法			HB		
(annealing) , GOST 4543-71			197		
(normalize) , Sheet trick GOST 1577-93			217		
(annealing) , Sheet trick GOST 1577-93			187		
狀態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	Z %	HB
Tempering after normalizing	540	275	17	35	143
Tempering after quenching	590	390	17	35	170
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY			HB		
Treated to improve shearability			255		
QUENCHING 860°C, WATER, DRAWING 600°C, AIR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 25	540	315	20	45	780
SOFT ANNEALED			HB		
Soft annealed			223		

物理的性質

8 件

狀態 · 寸法	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m · K)	CP J/(kg · K)
20	7.81	204	–	–	–
100	–	–	12.6	76	470
200	–	–	13.9	65	483
300	–	–	14.6	53	546
400	–	–	15	44	601

状態・寸法	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
500	–	–	15.5	38	764
600	–	–	15.6	–	–
700	–	–	14.8	–	–

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³
変態点 Ac1	723	°C
変態点 Ac3	810	°C
変態点 Ar3	785	°C
変態点 Ar1	680	°C

加工特性

項目	値	単位
溶接性	limited weldability.	
白点感受性	not predisposed	
焼戻し脆性	predisposed	

熱処理

3 種の条件

工程	温度	冷却媒体
source joins the operations with + / procedural order		
焼なまし	温度の記載なし	—
焼なまし	温度の記載なし	—
焼戻し	温度の記載なし	—
焼ならし	温度の記載なし	—
焼戻し	温度の記載なし	—
source joins the operations with + / procedural order		
焼ならし	温度の記載なし	—
焼入れ	温度の記載なし	—
焼戻し	温度の記載なし	—
焼なまし	温度の記載なし	—

各規格での名称

44 件の名称 ・ うち 7 件は同一と確認

アメリカ合衆国11		ロシア / CIS3	
G13300	本鋼種固有の名称uns	30G	gost
G15270	本鋼種固有の名称uns	30G2	gost
H13300	本鋼種固有の名称uns	30Г	gost
1030	aisi-sae	日本2	
1330	本鋼種固有の名称aisi-sae	SCMn1jis	
1330H	本鋼種固有の名称aisi-sae	SCMn2jis	
1527	本鋼種固有の名称aisi-sae	イタリア2	
G10300	aisi-sae	28Mn6uni	
G10330	aisi-sae	C28Mnuni	
G13300	aisi-sae	ハンガリー2	
Gr.1330	aisi-sae	28Mn6msz	
イギリス7		Mn 1msz	
120M36	bs	ブルガリア2	
14A	bs	28Mn6bds	
150H19	bs	30Gbds	
150M19	bs	スペイン1	
150M28	bs	28Mn6une	
28Mn6	bs	国際1	
EN14A	bs	28Mn6iso	
ヨーロッパ3		チェコ1	
1.1170	din-en	13141csn	
28Mn6	本鋼種固有の名称din-en	スロバキア1	
Gr.1330	din-en	13 141stn	
フランス3		ポーランド1	
20M5	afnor	30G2pn	
28Mn6	afnor	ベルギー1	
35Mn5	afnor	28Mn6nbn	
中国3			
30Mn	gb		
30Mn2	gb		
ML30Mn	gb		

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

ML30Mn に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.1170	2026/09/05