

Q370R

化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 1 件の規格名称。

他規格での名称 1 地域	特性値 12 収録
------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 - 残部であり、いかなる規格にも記載されません - 96.7% ● Mn - 1.5% ● Si - 0.6% ● Cr - 0.3% ● 微量元素・不純物・1%

対数スケール (0.01 %~100 %) - ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・℃

予測 AE3 817 °C	予測 AE1 714 °C	予測 ACM 423 °C	予測 BS 549 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

機械的性質

1 状態・9 件

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %
6 – 16	530–630	≥ 370	≥ 20
16 – 36	530–630	≥ 360	≥ 20
36 – 60	520–620	≥ 340	≥ 20

熱処理

1 種の条件

工程	温度	冷却媒体
source joins the operations with + / procedural order		
焼ならし	温度の記載なし	—
焼ならし	温度の記載なし	—
焼戻し	温度の記載なし	—

各規格での名称

1 件の名称・うち 1 件は同一と確認

中国	1
Q370R 本鋼種固有の名称	gb

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

Q370R に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	—	2026/08/20