

# 00X16H15M3B

化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 4 件の規格名称。

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 他規格での名称<br>4 1 地域 | 特性値<br>10 収録 |
|-------------------|--------------|

## 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 64.4 % ● Cr — 16 % ● Ni — 15 % ● Mo — 2.8 % ● 微量元素・不純物・1.8%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

## 予測変態温度

この鋼種の成分は、公表モデルの検証範囲（低合金組成の範囲）を外れているため、ここでは変態温度を予測していません。

物理的性質

1 件

加工特性

| 項目  | 値                    | 単位 |
|-----|----------------------|----|
| 溶接性 | without limitations. |    |

各規格での名称

4 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

|                       |      |
|-----------------------|------|
| ロシア / CIS             | 4    |
| 00X16H15M35           | gost |
| 03KH16N15M3B 本鋼種固有の名称 | gost |
| 03X16H15M35           | gost |
| ЭИ844Б                | gost |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

00X16H15M35 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |      |            |
|--------------|-----------|------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号 | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | —    | 2026/09/21 |