

# 06X16H15M2Г2ТФР

06Kh16N15M2G2TFR-ID としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 5 件の規格名称。

|         |       |
|---------|-------|
| 他規格での名称 | 特性値   |
| 5 1 地域  | 10 収録 |

## 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 64.1 % ● Cr — 16.3 % ● Ni — 14.8 % ● Mo — 2.2 % ● 微量元素・不純物・2.7%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

## 予測変態温度

この鋼種の成分は、公表モデルの検証範囲（低合金組成の範囲）を外れているため、ここでは変態温度を予測していません。

各規格での名称

5 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

|                     |          |
|---------------------|----------|
| ロシア / CIS           | 5        |
| 06Kh16N15M2G2TFR-ID | 本鋼種固有の名称 |
| 06X16H15M2Г2ТПP     | gost     |
| 06X16H15M2Г2ТПP-ИД  | gost     |
| ЧC68                | gost     |
| ЧC68-ИД             | gost     |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

06X16H15M2Г2ТПP に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |      |            |
|--------------|-----------|------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号 | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | —    | 2026/08/19 |