

09G2SD

SB49 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 7 件の規格名称。

他規格での名称 7 2 地域	特性値 7 収録
-------------------	-------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

2 状態・6 件

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
4	450	310	21
状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
to 140	480	345	21

物理的性質

7 件

項目	値	単位
変態点 Ac1	720	°C
変態点 Ac3	830	°C
変態点 Ar3	710	°C
変態点 Ar1	620	°C

加工特性

項目	値	単位
溶接性	without limitations.	
白点感受性	not predisposed	
焼戻し脆性	not predisposed	

各規格での名称

7 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

ロシア / CIS		5	日本		2
09G2		gost	SB49		jis
09G2D		gost	SM41B		jis
09G2FB		gost			
09G2SD		gost			
09Г2С	本鋼種固有の名称	gost			

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

09G2SD に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	—	2026/09/21