

材料番号 1.2063 ・ クラス 1.2

# 12Ch1

## 材料番号 1.2063

145Cr6 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 5 地域にわたる 6 件の規格名称。

|                                     |                          |                    |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 他規格での名称<br><b>6</b> 5 地域 | 特性値<br><b>7</b> 収録 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|

### 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 96.2 % ● C — 1.5 % ● Cr — 1.4 % ● Mn — 0.6 % ● 微量元素・不純物・0.3%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

### 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

### 物理的性質

1 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

各規格での名称

6 件の名称 ・ うち 1 件は同一と確認

|                 |        |        |      |
|-----------------|--------|--------|------|
| ロシア / CIS       | 2      | チェコ    | 1    |
| 12Ch1           | gost   | 19 422 | csn  |
| 12X1            | gost   |        |      |
| ヨーロッパ           | 1      | セルビア   | 1    |
| 145Cr6 本鋼種固有の名称 | din-en | C4840  | srps |
|                 |        | ポーランド  | 1    |
|                 |        | NC6    | pn   |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

12Ch1 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |        |            |
|--------------|-----------|--------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号   | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | 1.2063 | 2026/08/21 |