

# 1561


化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 1 件の規格名称。

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 他規格での名称<br><b>1</b> 1 地域 | 特性値<br><b>1</b> 収録 |
|--------------------------|--------------------|

## 化学成分

質量分率 (%)

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Ni, Cr, Mo。

## 各規格での名称

1 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

|               |      |
|---------------|------|
| ロシア / CIS     | 1    |
| 1561 本鋼種固有の名称 | gost |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

1561 に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|                          |                   |           |                  |
|--------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| オンライン版データシート<br>材料ページを見る | 材料検索<br>すべての材料を検索 | 材料番号<br>— | 発行<br>2026/08/20 |
|--------------------------|-------------------|-----------|------------------|