

# 3408


化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 1 件の規格名称。

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 他規格での名称<br><b>1</b> 1 地域 | 特性値<br><b>1</b> 収録 |
|--------------------------|--------------------|

## 化学成分

質量分率 (%)

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## 物理的性質

0 件

| 状態・寸法 | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | RHO_EL<br>nΩ·m |
|-------|--------------------------|----------------|
| 20    | 7.65                     | 500            |

## 各規格での名称

1 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

|               |      |
|---------------|------|
| ロシア / CIS     | 1    |
| 3408 本鋼種固有の名称 | gost |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

### 3408 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

|              |           |      |            |
|--------------|-----------|------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号 | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | —    | 2026/08/20 |