

# PK10Д5-7.4

PK10D5 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 7 件の規格名称。

|         |      |
|---------|------|
| 他規格での名称 | 特性値  |
| 7 1 地域  | 2 収録 |

## 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 94.7 % ● Cu — 5 % ● C — 0.3 %

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

## 各規格での名称

7 件の名称 · うち 1 件は同一と確認

|                 |      |
|-----------------|------|
| ロシア / CIS       | 7    |
| PK10D5 本鋼種固有の名称 | gost |
| Sv-10Kh5M       | gost |
| PK10Д5          | gost |
| PK10Д5-6.0      | gost |
| PK10Д5-6.4      | gost |
| PK10Д5-6.8      | gost |
| PK10Д5-7.4      | gost |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

### PK10D5-7.4 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

[お問い合わせを始める](#)

|              |           |      |            |
|--------------|-----------|------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号 | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | —    | 2026/08/20 |