

材料番号 EN-JS1102

ПK70-6.0

材料番号 EN-JS1102

EN-GJS-700-2U としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 22 地域にわたる 37 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 37 22 地域	特性値 1 収録
-------------------------------------	----------------------------	--------------------

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

機械的性質

1 状態・4 件

状態・寸法	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	700	420	2	–
GOST 7293-85	–	–	–	228–302

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称			37 件の名称・うち 2 件は同一と確認				
ロシア / CIS			10	フランス			1
PK70	gost			FGS 700-2			afnor
R12MF5-MP	gost			国際			1
VCH70	gost			700-2			iso
BЧ70	gost			日本			1
ДП70-МП	gost			FCD700			jis
ПК70-6.0	gost			イタリア			1
ПК70-6.4	gost			GS 700-2			uni
ПК70-6.8	gost			スウェーデン			1
ПК70-7.4	gost			07 37-01			ss
P12MΦ5-МП	gost			チェコ			1
ヨーロッパ			2	422307			csn
EN-GJS-700-2U	din-en	本鋼種固有の名称		ラテンアメリカ			1
GGG-70	din-en	本鋼種固有の名称		FMNP70002			copant
イギリス			2	ハンガリー			1
700/2	bs			GoV70			msz
SNG 700	bs			オーストラリア / ニュージーランド			1
スペイン			2	700-2			as-nzs
FGE70-2	une			ルーマニア			1
FGS 70-2	une			FGN70-3			stas
中国			2	ブルガリア			1
QT700-18	gb			700-2			bds
QT700-2	gb			ベルギー			1
ポーランド			2	FNG70-2			nbn
Zs70002	pn			オランダ			1
ZS7002	pn			GN70			nen
オーストリア			2	フィンランド			1
GGG700	onorm			GRP700			sfs
SG70	onorm						
アメリカ合衆国			1				
100-70-03	aisi-sae						

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

PK70-6.0 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート

材料ページを見る

材料検索

すべての材料を検索

材料番号

EN-JS1102

発行

2026/09/10