

# ЖД3

PA-ZhDとしても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および1地域にわたる4件の規格名称。

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 他規格での名称<br><b>4</b> 1地域 | 特性値<br><b>2</b> 収録 |
|-------------------------|--------------------|

## 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 96.7 % ● Cu — 3 % ● C — 0.3 %

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## 機械的性質

1 状態・2 件

| 状態・寸法           | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| , GOST 26802-86 | 120                     | 39                       |

## 各規格での名称

4 件の名称・うち1件は同一と確認

|                              |      |       |      |
|------------------------------|------|-------|------|
| ロシア / CIS                    | 4    | ЖД3   | gost |
| PA-ZhD <span>本鋼種固有の名称</span> | gost | ЖД3.5 | gost |
| ЖД2.5                        | gost |       |      |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

### ЖДЗ に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

|              |           |      |            |
|--------------|-----------|------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号 | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | —    | 2026/08/20 |