

C45 C45E4 C45M2

C45 C45E C45R としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 4 地域にわたる 4 件の規格名称。

他規格での名称	特性値
4 地域	0 収録

化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。
--

各規格での名称

4 件の名称 ・ うち 1 件は同一と確認

イギリス	1	日本	1
C45 C45E C45R	bs	S45C 本鋼種固有の名称	jis
国際	1	中国	1
C45 C45E4 C45M2	iso	45	gb

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。
--

C45 C45E4 C45M2 に関するお問い合わせ	お問い合わせを始める
お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。	