

材料番号 2.4663 · クラス 2.4

NiCr22Fe20Mo6Cu2Nb

材料番号 2.4663

NiCr23Co12Mo としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 6 地域にわたる 18 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm³	他規格での名称 18 6 地域	特性値 15 収録
-------------------------	---------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 54.3 % ● Cr — 21.5 % ● Co — 12.5 % ● Mo — 9.3 % ● 微量元素・不純物・2.5%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

18 件の名称・うち 2 件は同一と確認

アメリカ合衆国	5	中国	4
N06617 本鋼種固有の名称	uns	H06007	gb
B 166	astm	HNS3304	gb
B168	astm	NS3402	gb
B546	astm	W50276	gb
B564	astm		
国際	4	アメリカ合衆国 / 航空宇宙	3
NiCr22Co12Mo9	iso	5887	ams
NiCr22Fe20Mo6Cu2Nb	iso	5888	ams
NW6007	iso	5889	ams
NW6017	iso	ヨーロッパ	1
		NiCr23Co12Mo 本鋼種固有の名称	din-en
		イギリス	1
		NA50	bs

ご利用にあたって。 本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	2.4663	2026/09/07