

# FCMP600-3

化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 1 件の規格名称。

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 他規格での名称<br>1 1 地域 | 特性値<br>0 収録 |
|-------------------|-------------|

## 化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

## 各規格での名称

1 件の名称 ・ うち 1 件は同一と確認

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 日本                 | 1   |
| FCMP600-3 本鋼種固有の名称 | jis |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

### FCMP600-3 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

[お問い合わせを始める](#)

オンライン版データシート  
材料ページを見る

材料検索  
すべての材料を検索

材料番号  
—

発行  
2026/09/01