

材料番号 1.4409 ・ クラス 1.4

SCS 16S

材料番号 1.4409

GX2CrNiMo19-11-2 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 4 地域にわたる 11 件の規格名称。

密度 7.85 g/cm ³	他規格での名称 11 4 地域	特性値 11 収録
-------------------------------------	---------------------------	---------------------

化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 64 % ● Cr — 19 % ● Ni — 10.5 % ● Mo — 2.3 % ● 微量元素・不純物・ 4.3%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の成分は、公表モデルの検証範囲（低合金組成の範囲）を外れているため、ここでは変態温度を予測していません。

物理的性質

1 件

項目	値	単位
密度	7.85	g/cm ³

各規格での名称

11 件の名称 ・ うち 5 件は同一と確認

アメリカ合衆国		6	日本		3
J92700	本鋼種固有の名称	uns	SCS 16AX		jis
J92800	本鋼種固有の名称	uns	SCS 16AXN		jis
J92804	本鋼種固有の名称	uns	SCS 16S		jis
314N	本鋼種固有の名称	aisi-sae	ヨーロッパ		1
316 N		aisi-sae			
J92804		aisi-sae	GX2CrNiMo19-11-2	本鋼種固有の名称	din-en
			スペイン		1
			F.8415		une

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

SCS 16S に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	1.4409	2026/08/25