

SFVQ2B

化学成分、機械的・物理的特性値、および2地域にわたる2件の規格名称。

他規格での名称	特性値
2 2 地域	9 収録


化学成分

質量分率 (%)

この合金の正体



対数スケール（0.01 %～100 %） — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

成分から計算・℃

予測 AE3 791 °C	予測 AE1 714 °C	予測 ACM 493 °C	予測 BS 527 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

各規格での名称

2 件の名称 · うち 2 件は同一と確認

日本		1	韓国		1
SFVQ2B	本鋼種固有の名称	jis	SFVQ2B	本鋼種固有の名称	ks

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

SFVQ2B に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	—	2026/09/12