

材料番号 1.2210 ・ クラス 1.2

# SKS7 przybliz.

材料番号 1.2210

115CrV3 としても掲載

化学成分、機械的・物理的特性値、および 13 地域にわたる 18 件の規格名称。

|                                     |                            |                    |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 他規格での名称<br><b>18</b> 13 地域 | 特性値<br><b>8</b> 収録 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|

## 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 97.5 % ● C — 1.2 % ● Cr — 0.7 % ● Mn — 0.3 % ● 微量元素・不純物・0.4%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

物理的性質

1 件

| 項目 | 値    | 単位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

各規格での名称

18 件の名称 ・ うち 3 件は同一と確認

|                  |          |                |      |
|------------------|----------|----------------|------|
| アメリカ合衆国          | 3        | スペイン           | 1    |
| T61202 本鋼種固有の名称  | uns      | F.5221         | une  |
| L2 本鋼種固有の名称      | aisi-sae | 日本             | 1    |
| L2 przybliz.     | aisi-sae | SKS7 przybliz. | jis  |
| ポーランド            | 3        | 中国             | 1    |
| NC4              | pn       | CrV            | gb   |
| NW1              | pn       | イタリア           | 1    |
| stal srebrna     | pn       | 115CrV3KU      | uni  |
| ロシア / CIS        | 2        | チェコ            | 1    |
| 11ChF            | gost     | 19421          | csn  |
| 11XΦ             | gost     | スロバキア          | 1    |
| ヨーロッパ            | 1        | 19 421         | stn  |
| 115CrV3 本鋼種固有の名称 | din-en   | セルビア           | 1    |
| イギリス             | 1        | C.4141         | srps |
| 1407             | bs       |                |      |
| フランス             | 1        |                |      |
| 115CrV3          | afnor    |                |      |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

SKS7 przybliz.に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |        |            |
|--------------|-----------|--------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号   | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | 1.2210 | 2026/09/04 |