

# SPFC340

化学成分、機械的・物理的特性値、および 1 地域にわたる 1 件の規格名称。

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 他規格での名称<br><b>1</b> 地域 | 特性値<br><b>0</b> 収録 |
|------------------------|--------------------|

## 化学成分

質量分率 (%)

この材料番号について、出典のある化学成分の記録はありません。

## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo。

## 機械的性質

1 状態・3 件

| 状態・寸法       | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|-------------|-------------------------|-------------------------|--------|
| Sheet/Strip | 340                     | 175                     | 34–35  |

## 各規格での名称

1 件の名称・うち 1 件は同一と確認

|                  |     |
|------------------|-----|
| 日本               | 1   |
| SPFC340 本鋼種固有の名称 | jis |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

SPFC340 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

お問い合わせを始める

オンライン版データシート  
材料ページを見る

材料検索  
すべての材料を検索

材料番号  
—

発行  
2026/09/02