

# SUP10M


化学成分、機械的・物理的特性値、および 2 地域にわたる 2 件の規格名称。

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 他規格での名称<br>2 地域 | 特性値<br>8 収録 |
|-----------------|-------------|

## 化学成分


質量分率 (%)

この合金の正体



● 鉄 — 残部であり、いかなる規格にも記載されません — 96.9 %   ● Cr — 1 %   ● Mn — 0.8 %   ● C — 0.5 %   ● 微量元素・不純物・0.8%

対数スケール (0.01 %~100 %) — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。



この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

## 予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

## 機械的性質

1 状態・2 件

|          |     |
|----------|-----|
| 状態・寸法    | HV  |
| Annealed | 200 |

|             |         |
|-------------|---------|
| 状態・寸法       | HV      |
| Cold-rolled | 200-290 |

各規格での名称

2 件の名称 ・ うち 2 件は同一と確認

|                 |     |                 |    |
|-----------------|-----|-----------------|----|
| 日本              | 1   | 韓国              | 1  |
| SUP10M 本鋼種固有の名称 | jis | SUP10M 本鋼種固有の名称 | ks |

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

SUP10M に関するお問い合わせ

お問い合わせを始める

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 ― 材料ページから直接どうぞ。

|              |           |      |            |
|--------------|-----------|------|------------|
| オンライン版データシート | 材料検索      | 材料番号 | 発行         |
| 材料ページを見る     | すべての材料を検索 | —    | 2026/09/15 |