

Inconel600


化学成分、機械的・物理的特性値、および1地域にわたる1件の規格名称。

他規格での名称	特性値
1 地域	9 収録

化学成分

質量分率 (%)

この合金の正体



対数スケール（0.01 %～100 %） — ここに示す値はすべて桁ごとに直接比較できます。

Element	Concentration Range (%)	Relative Abundance (%)
C	0.01 – 0.15	≤ 0.15
Si	0.01 – 0.5	≤ 0.5
Mn	0.01 – 1	≤ 1
P	0.01 – 0.03	≤ 0.03
S	0.01 – 0.015	≤ 0.015
Cr	14 – 17	14–17
Ni	72 – 100	≥ 72
Cu	0.01 – 0.5	≤ 0.5
Fe	6 – 10	6–10

この目盛りは対数であり、合金に占める元素の生の割合ではありません。0.01%と100%を一枚の図に正直に収める唯一の方法であり、ここに示すどの値も互いに比較できることを意味します。

予測変態温度

この鋼種の変態温度を予測するのに十分な登録成分がありません — 不足元素: Ni, Mo。

各規格での名称

1 件の名称・うち 1 件は同一と確認

韓国	1
Inconel600	ks

ご利用にあたって。本データは、公開されている規格およびメーカー資料から可能な限り正確にまとめたものです。材料試験や EN 10204 に基づく検査文書に代わるものではありません。EN 10204 2.1、3.1 または 3.2 によるミルシートは、お問い合わせの際に併せてご請求ください。常に現行版の規格が優先されます。

Inconel600 に関するお問い合わせ

お見積り、在庫、ミルシート、技術的なご質問 — 材料ページから直接どうぞ。

[お問い合わせを始める](#)

オンライン版データシート	材料検索	材料番号	発行
材料ページを見る	すべての材料を検索	—	2026/09/05